



OWATROL® MARINE STRIP

MALINGSSTRIPPER

Produktbeskrivelse	OWATROL® MARINE STRIP er en kraftfuld vandbaseret malingsstripper uden opløsningsmidler, som fjerner olie- og alkydbaseret maling, lak, lasurfarve og bundmaling. OWATROL® MARINE STRIP stripper op til 8 lag finish under en behandling og kræver ingen overvågning eller umiddelbar fjernelse af den blødgjorte overflade, da produktet ikke fordamper. Virker på stort set alle overflader af træ, metal, plast og GRP. OWATROL® MARINE STRIP har gel konsistens, hvilket betyder at den ikke løber, og gør den ideel til vertikale overflader. Nem at påføre, OWATROL® MARINE STRIP opløser maling i selv de mindste forsænkninger, og blødgør alle lag så de nemt kan fjernes. VOC-fri og ikke-brandbar, OWATROL® MARINE STRIP er sikker at bruge i dårlig ventilerede eller lukkede rum.																
Produktegenskaber	• Ingen opløsningsmidler – ingen giftige dampe. • Nem at fjerne med vand. • OWATROL® MARINE STRIP er sikker at bruge på alle overflader undtagen aluminium. • Skader ikke plast. Sikker at bruge på gelcoat. • Fjerner op til 8 lag maling i en behandling. • Fordamper ikke – Lang aktiv levetid. • Gel, nem at påføre – Løber ikke.																
Anvendelsesområder	• Kun til udendørsbrug. • Fjerner lak, pletter, malinger, bundmalinger... • Virker på metal**, træ**, plast, gelcoat... • Horisontale eller vertikale overflader. ** Se "begrænsninger".																
Tekniske data	Viskositet: Gel. Vægtfylde (v/20° C): 1,10± 0,05. Beskaffenhed: Tyktflydende væske. Brandfarlig: Ikke klassificeret som brandfarlig. Pakningsstørrelser: 500ml, 1 liter, 2.5 liter, 10 liter. Udseende & lugt: Cremede, kaustisk soda lugt. Gennemsnitlig arbejdstid: <table><tr><td></td><td>1 lag</td><td>2 lag</td><td>3 lag</td></tr><tr><td>Alkyd/oliebaseret maling, pletter og lak</td><td>5-15 min</td><td>10-30 min</td><td>15-45 min</td></tr><tr><td>Akrylmaling, pletter og lak</td><td colspan="3">Test på et lille område for at afgøre virketiden</td></tr><tr><td>Bundmaling</td><td colspan="3">Lad det virke mindst 12 timer</td></tr></table> Bemærk: Tabellen ovenfor angiver gennemsnitlig virketid. Faktisk virketid afhænger af antal lag som skal fjernes og tilstanden af overfladen. VOC: N/A.		1 lag	2 lag	3 lag	Alkyd/oliebaseret maling, pletter og lak	5-15 min	10-30 min	15-45 min	Akrylmaling, pletter og lak	Test på et lille område for at afgøre virketiden			Bundmaling	Lad det virke mindst 12 timer		
	1 lag	2 lag	3 lag														
Alkyd/oliebaseret maling, pletter og lak	5-15 min	10-30 min	15-45 min														
Akrylmaling, pletter og lak	Test på et lille område for at afgøre virketiden																
Bundmaling	Lad det virke mindst 12 timer																
Påføringsværktøj	• Skraber eller børste med syntetiske (nylon) hår. • Højtryksrensere.																
Klargøring af overfladen	• Fjern al løs maling og flager. • Børst al snavs væk - fx mos, snavs m.v.																
Anbefalinger før påføring	• Udfør altid først en test for at afgøre, hvor lang behandlingstid, der kræves for at fjerne den aktuelle belægning. • Brug kemisk resistente handsker, sikkerhedsbriller og beskyttende tøj. • Ved behandling af lodrette flader, skal der arbejdes nedefra og op for at undgå striber. • For at opnå det bedste resultat bør OWATROL® MARINE STRIP ikke sidde længere end nødvendigt for at opløse belægningen. • Hårdttræ, der er specielt rig på garvesyre, (teak, eg, kastanje m.v.) kan blive mørkt, hvis det har kontakt med OWATROL® MARINE STRIP for længe.																

	• Hvis OWATROL® MARINE STRIP har mørknet træet MÅ DET IKKE TØRRE, men skal straks neutraliseres "vådt-i-vådt" med OWATROL® DECK CLEANER*. • Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle, inkl. aluminium. • Efterbehandl strippede træoverflader med OWATROL® DECK CLEANER* for at genoprette træets oprindelige farve. • Påfør ved 5°C og 35°C. Undgå at påføre i direkte sol eller på for varme overflader. • Lad ikke OWATROL® MARINE STRIP tørre på overfladen. Hvis det tørrer op, så spray vand på med en forstøver. Kontakt os for yderligere information eller vejledning før anvendelse af OWATROL® MARINE STRIP på eg og kastanje.
Påføring	• Påfør et tykt lag OWATROL® MARINE STRIP på hele overfladen, der skal strippes. Hvis det er et stort område af træ, der er rig på garvesyre som skal behandles, skal der arbejdes i mindre sektioner for at undgå at træet mørkner. • Lad produktet virke. • Fjern OWATROL® MARINE STRIP og den opløste maling med en stiv nylonbørste eller malingsskraber, mens der skylles med vand. Alternativt anvend en højtrykspuler (max. 60 bar / 870 psi). Bemærk: Hvis der anvendes varmt vand gør det arbejdet lettere. • Skyl efterfølgende overfladen grundigt med rent vand. • Efter stripping og skylning skal alle porøse overflader straks efterbehandles med OWATROL® DECK CLEANER, mens de stadig er våde for at neutralisere overfladen. Kontakt os for yderligere information eller vejledning før anvendelse af OWATROL® MARINE STRIP på eg og kastanje.
Rækkeevne	4 m ² pr. liter. Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur, alder og overfladens porøsitet.
Neutralisering	Anvend altid OWATROL® DECK CLEANER* til at neutralisere stripping af porøse overflader, - herunder træ.
Begrænsninger	OWATROL® MARINE STRIP kan ikke fjerne følgende typer maling/lak: 2-komponent eller varmhærdet finish. Polyurethan-maling og -lak. Brug ikke på aluminium.
Rengøring	Vand.
Opbevaring	Overskydende OWATROL® MARINE STRIP skal hældes på mindre, lufttætte plast- eller glasbeholdere. Produktet må ikke opbevares i metalbeholdere. Undgå frost og høje temperaturer.
Sikkerhed	Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis produktet indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og fremvis beholderen eller etiketten. Vi henviser til sikkerhedsdatablad, som kan findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk .
Generel information	Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL distributør i Danmark. Ovenstående information er korrekt på udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på disse produkters etiket og tekniske datablad. Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn. *Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk .
Udstedelsesdato	Februar 2017.

Owatrol Marine
er et varemærke fra



WBK Trading A/S,
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,
Tlf. +45 7070 7409,
www.owatrol.dk

Se alle vore løsninger på:
www.owatrol.com